MOTIP Polyester Putty

Technical Information



Utjevn ujevnheter som hull i overflater av stål, aluminium, tre, betong og polyester på bilen din med MOTIP 2-komponent Polyester Putty. Polyester Putty er elastisk og veldig lett å slipe. Polyesterkitt kan sprayes på nytt med alle lakksystemer og er motstandsdyktig mot kjemikalier og vær. MOTIP Polyester Putty kan påføres i lag med en tykkelse på opptil 2 cm.

Bestillingsnummer: 000051, 000098, 000052, 000055

Kvalitet og egenskaper

Veldig lett å slipe
Elastisk
Kan sprayes på nytt med alle lakksystemer
Motstandsdyktig mot kjemikalier og værpåvirkninger
Utmerket vedheft

Fysiske og kjemiske data

Base: Polyester harpiks
Kolourname: grey
Lukt: Karakteristisk
Grad av glans: matt, 10 ±2
Helt tørr: 60 min
Overstrøkbar: 60 min
Kan slipes etter: 30 min
Overflater: Steel, aluminium, wood, concrete, polyester
Minimum arbeidstemperatur: 10 °C
Maksimal arbeidstemperatur: 25 °C
Flammepunkt: 31 °C
Potlife: 3-5 min
Hardere prosentandel: 2.5 %
Lagringsstabilitet: 2 y
Innhold:
- 250 G
- 500 G
- 1,00 KG
- 2,00 KG

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com

Hvordan bruke

Les instruksjonene nøye før bruk.
Best resultat får du mellom 15 til 25 °C.
Overflaten skal være ren, tørr og fri for fett. Fjern løs gammel lakk og rust og slip overflaten med sandpapir.
Bland den nødvendige mengden sparkel med herder. Påfør i ønsket lagtykkelse. Etter herding, slip og når det er ønskelig, påfør finsparkel.
Tørketiden avhenger av omgivelsestemperaturen.
Rengjør verktøyene som brukes, direkte etter bruk. Ikke oppbevar overskuddsmaterialet, blandet med herder, i boksen.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as “special refuse”.

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of August 5, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com