MOTIP White Paint

Technical Information



MOTIP hvit spraymaling med matt og høyglans finish for å lakkere deler av bilen din. MOTIP White Paint er en hurtigtørkende akrylmaling som gir utmerket dekning og vedheft for behandlede og ubehandlede overflater, inkludert tre, metall, glass og plast. Malingen har en varig farge og god overflatehardhet. Den er motstandsdyktig mot bensin, kjemikalier og vær og er ikke-falmende og UV-bestandig.

Bestillingsnummer: 04004, 04002, 00107, 900107

Kvalitet og egenskaper

Ikke-falming og UV-bestandig
Hurtigtørkende
God dekning
Varig glans
Motstandsdyktig mot bensin, kjemikalier og værpåvirkninger
God overflatehardhet
Slitasjebestandig og ripefri
Utmerket vedheft

Fysiske og kjemiske data

Base: Spesiell kombiharpiks
Kolourname: white
Lukt: Karakteristisk
Grad av glans:
- glans, >75
- matt, 10 ±2

Effektivitet: 500 ML – 1.5 - 2.0 m²
Støvtørr: 5 - 10 min
Tørr å ta på: 10 - 20 min
Helt tørr: 2 h
Overstrøkbar: 2 h
Overflater: Wood, metal, aluminium, glass, stone and various types of plastic.
Minimum arbeidstemperatur: 10 °C
Maksimal arbeidstemperatur: 25 °C
Flammepunkt:
- n.a.
- 27 °C

Temperaturbestandighet: 110 °C
Lagringsstabilitet:
- 10 y
- 5 y

Innhold:
- 500 ML
- 150 ML
- 12 ML

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com

Hvordan bruke

Les instruksjonene nøye før bruk.
Forbehandling: Overflaten skal være ren, tørr og fri for fett. Fjern løs gammel lakk og rust og slip overflaten med sandpapir. Påfør et lag med MOTIP-primer som passer til overflaten. Etter tørking, slip underlaget (grovhet 600).
Behandling: Overflaten skal være ren, tørr og fri for fett. Boksen skal ha romtemperatur. Beste behandlingstemperatur er mellom 10 og 25 °C.
Rist boksen i 2 minutter og spray en prøve før bruk. Avstand til overflaten som skal behandles skal være ca. 25 til 30 centimeter.
Påfør lakken i flere tynne lag. Før du påfører neste lag, må du riste boksen igjen.
Rengjør spraydysen etter bruk (snu boksen opp ned og trykk på spraydysen i ca. 5 sekunder).
Tørketiden avhenger av omgivelsestemperaturen, luftfuktigheten og tykkelsen på den påførte lakken.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as “special refuse”.

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of August 5, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com