MOTIP Heat Resistant Paint

Technical Information



Mal overflater som er utsatt for svært høye temperaturer, for eksempel eksos av bilen din, med MOTIP Heat Resistant Paint. Heat Resistant Paint er motstandsdyktig mot bensin, kjemikalier og værpåvirkninger.

Bestillingsnummer: 04030, 04031, 04034, 04036, 04037, 04038, 04039, 880108, 880110

Kvalitet og egenskaper

Varmebestandig
Utmerket vedheft
Motstandsdyktig mot bensin, kjemikalier og værpåvirkninger

Fysiske og kjemiske data

Base: Silikon harpiks
Kolourname:
- dark anthracite
- black
- brown
- white
- anthracite
- beige
- grey

Lukt: Karakteristisk
Grad av glans:
- matt, 10 ±2
- glans, >75

Effektivitet:
- 400 ML – 1.25 - 1.75 m²
- 150 ML – 0.4 m²

Støvtørr: 5 - 10 min
Tørr å ta på: 10 - 15 min
Helt tørr: 30 - 60 min
Overstrøkbar: 30 - 60 min
Overflater: Surfaces which are exposed to very high temperatures.
Minimum arbeidstemperatur: 10 °C
Maksimal arbeidstemperatur: 25 °C
Flammepunkt:
- n.a.
- n.a. °C

Temperaturbestandighet:
- 800 °C
- 300 °C

Lagringsstabilitet: 10 y
Innhold:
- 400 ML
- 150 ML

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com

Hvordan bruke

Les instruksjonene nøye før bruk.
Forbehandling: Overflaten skal være ren, tørr og fri for fett. Fjern løs gammel lakk og rust og slip overflaten med sandpapir. Ikke påfør noen primer.
Behandling: Overflaten skal være ren, tørr og fri for fett. Boksen skal ha romtemperatur. Beste behandlingstemperatur er mellom 10 og 25 °C.
Rist boksen i 2 minutter og spray en prøve før bruk. Avstand til overflaten som skal behandles skal være ca. 25 til 30 centimeter.
Påfør den varmebestandige lakken i flere tynne lag. Før du påfører neste lag, må du riste boksen igjen. La det tørke i romtemperatur i én time. Varm deretter opp i 30 til 60 minutter (200 °C) for å herde lakklaget. Røyk utvikler seg under lakkherdingsprosessen.
Rengjør spraydysen etter bruk (snu boksen opp ned og trykk på spraydysen i ca. 5 sekunder).
Tørketiden avhenger av omgivelsestemperaturen, luftfuktigheten og tykkelsen på den påførte lakken.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as “special refuse”.

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of March 17, 2026 – This release replaces all eventually earlier issued versions.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com