MOTIP Heat Resistant Clear Coat

Technical Information



Bruk Heat Resistant Clear Coat fra MOTIP for å behandle behandlede og ubehandlede overflater som utsettes for temperaturer opp til 800 °C på bilen din. Varmebestandig klarlakk er motstandsdyktig mot bensin, kjemikalier og værpåvirkninger.

Bestillingsnummer: 04033, 880109

Kvalitet og egenskaper

Motstandsdyktig mot bensin, kjemikalier og værpåvirkninger
Utmerket vedheft
Varmebestandig

Fysiske og kjemiske data

Base: Silikon harpiks
Kolourname: no colour
Lukt: Karakteristisk
Grad av glans: matt, 10 ±2
Effektivitet:
- 400 ML – 1.25 - 1.75 m²
- 150 ML – 0.45 - 0.65 m²

Støvtørr: 10 - 20 min
Tørr å ta på: 10 - 20 min
Helt tørr: 30 - 60 min
Overstrøkbar: 30 - 60 min
Overflater: Surfaces which are exposed to very high temperatures.
Minimum arbeidstemperatur: 10 °C
Maksimal arbeidstemperatur: 25 °C
Flammepunkt:
- n.a.
- n.a. °C

Temperaturbestandighet: 800 °C
Lagringsstabilitet: 10 y
Innhold:
- 400 ML
- 150 ML

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com

Hvordan bruke

Les instruksjonene nøye før bruk.
Forbehandling: Overflaten skal være ren, tørr og fri for fett. Fjern løs gammel lakk og rust og slip overflaten litt. Ikke påfør noen primer.
Behandling: Overflaten skal være ren, tørr og fri for fett. Boksen skal ha romtemperatur. Beste behandlingstemperatur 10 til 25 °C. Rist boksen i 2 minutter og spray en prøve før bruk. Avstand til overflaten som skal behandles skal være ca. 25 til 30 centimeter.
Påfør den varmebestandige klarlakken i flere tynne lag. Før du påfører neste lag, må du riste boksen igjen. La det tørke i romtemperatur i én time. Varm deretter opp i 30 til 60 minutter (160 °C) for å herde lakklaget. Røyk utvikler seg under lakkherdingsprosessen.
Rengjør spraydysen etter bruk (snu boksen opp ned og trykk på spraydysen i ca. 5 sekunder).
Tørketiden avhenger av omgivelsestemperaturen, luftfuktigheten og tykkelsen på den påførte lakken.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as “special refuse”.

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of August 5, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com