MOTIP Spray Putty

Technical Information



Fyll ujevnheter i behandlede og ubehandlede overflater av tre, metall og aluminium med MOTIP Spray Putty. Spray Putty er hurtigtørkende og har utmerkede fyllingsegenskaper og dekning. Sprayen har utmerket vedheft og forhindrer rust. MOTIP Spray Putty er enkel å slipe, både våt og tørr (fra grovhet 400).

Bestillingsnummer: 04062, 880101

Kvalitet og egenskaper

Utmerket fylleegenskap og dekning
Lett å slipe, både vått og tørt (fra grovhet 400)
Hurtigtørkende
Korrosjonsforebyggende
Utmerket vedheft

Fysiske og kjemiske data

Base: Akryl harpiks
Kolourname: beige grey
Lukt: Karakteristisk
Grad av glans: matt, 10 ±2
Effektivitet:
- 400 ML – 1.25 - 1.75 m²
- 150 ML – 0.5 m²

Støvtørr: 5 - 10 min
Tørr å ta på: 10 - 20 min
Helt tørr: 120 min
Overstrøkbar: 120 min
Overflater: Wood, metal and aluminium.
Minimum arbeidstemperatur: 10 °C
Maksimal arbeidstemperatur: 25 °C
Flammepunkt:
- n.a.
- n.a. °C

Temperaturbestandighet: 110 °C
Lagringsstabilitet: 10 y
Innhold:
- 400 ML
- 150 ML

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com

Hvordan bruke

Les instruksjonene nøye før bruk.
Forbehandling: Overflaten skal være ren, tørr og fri for fett. Fjern løs gammel lakk og rust og slip overflaten med sandpapir.
Behandling: Overflaten skal være ren, tørr og fri for fett. Boksen skal ha romtemperatur. Beste behandlingstemperatur er mellom 10 og 25 °C.
Rist boksen i 2 minutter og spray en prøve før bruk.
Avstand til overflaten som skal behandles skal være ca. 25 til 30 centimeter.
Påfør spraykittet i flere tynne lag. Før du påfører neste lag, må du riste boksen igjen. Slip etter herding, enten vått eller tørt (grovhet 400). Før du påfører et etterbehandlingsstrøk, må du bruke en grunning.
Rengjør spraydysen etter bruk (snu boksen opp ned og trykk på spraydysen i ca. 5 sekunder).
Tørketiden avhenger av omgivelsestemperaturen, luftfuktigheten og tykkelsen på den påførte lakken.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as “special refuse”.

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of August 5, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com