MOTIP RAL Paint

Technical Information



Hurtigtørkende RAL Paint med god dekning og utmerket vedheft for behandling av behandlede og ubehandlede overflater av tre, metall, glass og ulike typer plast. RAL Paint har en varig farge og har god overflatehardhet. MOTIP RAL Paint er motstandsdyktig mot bensin, kjemikalier og vær, er ikke-falmende og er UV-bestandig.

Bestillingsnummer: 04105, 04106, 04107, 04108

Kvalitet og egenskaper

Ikke-falming og UV-bestandig
God overflatehardhet
Varig glans
Hurtigtørkende
Motstandsdyktig mot bensin, kjemikalier og værpåvirkninger
God dekning
Slitasjebestandig og ripefri
Utmerket vedheft

Fysiske og kjemiske data

Base: Spesiell kombiharpiks
Kolourname:
- red
- blue
- green
- yellow

Lukt: Karakteristisk
Grad av glans: høyglans, >85
Effektivitet: 500 ML – 1.5 - 2.0 m²
Støvtørr: 5 - 10 min
Tørr å ta på: 10 - 20 min
Helt tørr: 120 min
Overstrøkbar: 120 min
Overflater: Wood, metal, aluminium, glass, stone and various types of plastic.
Minimum arbeidstemperatur: 10 °C
Maksimal arbeidstemperatur: 25 °C
Flammepunkt: n.a.
Lagringsstabilitet: 10 m
Innhold: 500 ML

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com

Hvordan bruke

Les instruksjonene nøye før bruk.
Overflaten skal være ren, tørr og fri for fett. Fjern løs gammel lakk og rust og slip overflaten med sandpapir. Påfør et lag med MOTIP-primer som passer til overflaten. Etter tørking, slip underlaget (grovhet 600).
Overflaten skal være ren, tørr og fri for fett. Boksen skal ha romtemperatur. Beste behandlingstemperatur er mellom 10 og 25 °C.
Rist boksen i 2 minutter og spray en prøve før bruk. Avstand til overflaten som skal behandles skal være ca. 25 til 30 centimeter.
Påfør lakken i flere tynne lag. Før du påfører neste lag, må du riste boksen igjen.
Rengjør spraydysen etter bruk (snu boksen opp ned og trykk på spraydysen i ca. 5 sekunder).
Tørketiden avhenger av omgivelsestemperaturen, luftfuktigheten og tykkelsen på den påførte lakken.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as “special refuse”.

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of August 5, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com