MOTIP Metallisk maling

Technical Information



Hurtigtørkende akrylmaling for behandlede og ubehandlede overflater som tre, metall, aluminium, stein og ulike typer plast. Den gir utmerket vedheft og er motstandsdyktig mot riper og vær. For best resultat, påfør først et underlag med MOTIP White Primer.

Bestillingsnummer: 04043, 04044, 04045, 04046, 04047, 04048, 04049, 04050

Kvalitet og egenskaper

Hurtigtørkende
Slitesterk
Motstandsdyktig mot værpåvirkninger
Utmerket dekning

Fysiske og kjemiske data

Base: Nitrocombi-harpiks
Kolourname:
- green
- blue
- red
- silver
- gold
- brown
- black
- violet

Lukt: Karakteristisk
Grad av glans: glans, >75
Effektivitet: 400 ML – 1.25 - 1.75 m²
Støvtørr: 5 - 10 min
Tørr å ta på: 10 - 20 min
Helt tørr: 120 min
Overstrøkbar: 120 min
Overflater: Wood, metal, glass, stone and various types of plastic.
Minimum arbeidstemperatur: 10 °C
Maksimal arbeidstemperatur: 25 °C
Flammepunkt: n.a.
Temperaturbestandighet: 110 °C
Lagringsstabilitet: 10 y
Innhold: 400 ML

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com

Hvordan bruke

Les instruksjonene nøye før bruk.
Forbehandling: Overflaten skal være ren, tørr og fri for fett. Fjern løs gammel lakk og rust og slip overflaten med sandpapir. For å oppnå den beste metalliske effekten, påfør et lag med hvit MOTIP-grunning. Ved behandling av overflater av plast påføres først et lag med plastprimer før MOTIP hvit primer påføres. Etter tørking, slip underlaget (grovhet 600).
Behandling: Overflaten skal være ren, tørr og fri for fett. Boksen skal ha romtemperatur. Beste behandlingstemperatur er mellom 10 og 25 °C.
Rist boksen i 2 minutter og spray en prøve før bruk. Avstand
til overflaten som skal behandles skal være ca. 25 til 30 centimeter.
Påfør lakken i flere tynne lag. Før du påfører neste lag, må du riste boksen igjen.
Rengjør spraydysen etter bruk (snu boksen opp ned og trykk på spraydysen i ca. 5 sekunder).
Tørketiden avhenger av omgivelsestemperaturen, luftfuktigheten og tykkelsen på den påførte lakken.
Anbefaling: Den metalliske effekten økes ved å bruke et første lag med MOTIP Wheel Spray Silver og ved å påføre et avsluttende lag med MOTIP akryl klar lakk.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as “special refuse”.

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of August 5, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com