MOTIP Wheel Paint

Technical Information



Forny og reparer stål og andre lettmetallfelger og hjulkapsler på bilen din med MOTIP Wheel Paint. Wheel Paint er en hurtigtørkende akrylmaling med varig glans som gir god dekning, god vedheft og god overflatehardhet. Den er motstandsdyktig mot bensin, kjemikalier, været og er UV-bestandig og falmer ikke. Wheel Paint er motstandsdyktig mot slitasje og riper.

Bestillingsnummer: 04003, 04008, 04010, 04018, 04019, 04007, 900104

Kvalitet og egenskaper

Ikke-falmende og UV-bestandig
Hurtigtørkende
God dekning
Motstandsdyktig mot bensin, kjemikalier og værpåvirkninger
God overflatehardhet
Varig glans
Slitesterk og ripefri
Utmerket vedheft

Fysiske og kjemiske data

Base: Spesiell kombiharpiks
Kolourname:
- white
- gold
- steelwheel
- black
- silver

Lukt: Karakteristisk
Grad av glans:
- glans, >75
- matt, 10 ±2

Effektivitet: 500 ML – 4 - 5 m²
Støvtørr: 5 - 10 min
Tørr å ta på: 10 - 20 min
Helt tørr: 120 min
Overstrøkbar: 120 min
Overflater: Steel and light metal rims and hubcaps.
Minimum arbeidstemperatur: 10 °C
Maksimal arbeidstemperatur: 25 °C
Flammepunkt:
- n.a.
- 27 °C

Temperaturbestandighet: 110 °C
Lagringsstabilitet:
- 10 y
- 5 y

Innhold:
- 500 ML
- 12 ML

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com

Hvordan bruke

Les instruksjonene nøye før bruk.
Forbehandling: Overflaten skal være ren, tørr og fri for fett. Fjern løs gammel lakk og rust og slip overflaten med sandpapir. Påfør et lag med MOTIP-primer som passer til overflaten. Etter tørking, slip underlaget (grovhet 600).
Behandling: Overflaten skal være ren, tørr og fri for fett. Boksen skal ha romtemperatur. Beste behandlingstemperatur er mellom 10 og 25 °C.
Rist boksen i 2 minutter og spray en prøve før bruk. Avstand til overflaten som skal behandles skal være ca. 25 til 30 centimeter.
Påfør lakken i flere tynne lag. Før du påfører neste lag, må du riste boksen igjen.
For å oppnå høyglans, påfør et etterbehandlingsstrøk med MOTIP akrylklarlakk.
Rengjør spraydysen etter bruk (snu boksen opp ned og trykk på spraydysen i ca. 5 sekunder).
Tørketiden avhenger av omgivelsestemperaturen, luftfuktigheten og tykkelsen på den påførte lakken.

Environmentally sound

European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

Disposal

Only the completely emptied cans should be put into the recycling skip or appropriate container for reclaimable refuse. Cans which are not empty should be disposed off as “special refuse”.

Marking/Labelling

All products made by European Aerosols comply with the actual labelling regulations according to Preparation Guideline 1999/45/EG. All aerosols correspond to TRGS 200 and TRG 300 as well as to aerosol guideline 75/324/EWG in the actually valid version.

As of August 5, 2025 – This release replaces all eventually earlier issued versions.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim – info-de@european-aerosols.com
European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega – info-nl@european-aerosols.com